



SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT

Product description

Seajet 012 Universal Primer ist eine Grundierung und Voranstrich für Einkomponenten-Decklacke. Nur für den Bereich oberhalb der Wasserlinie geeignet. Seajet 012 ist schnell trocknend und hat eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen und nachfolgenden Anstrichen.

Product data

Farbe	WEISS
Flammpunkt	47°C
Volumenfestkörper %	49 ±2 (ISO : 3233 (1998))
VOC (theoretisch)	426 g/l.
Verpackungseinheiten	0.75lt, 2.5lt
Mischungsverhältnis	1-K Produkt

Application details

Verdünner	SEAJET THINNER U
Verarbeitungsmethoden	Airless spritzen, Pinsel, Rolle*
Konditionen	Umgebungstemperatur min. 5°C - max. 35°C Maximale Luftfeuchtigkeit 85% R.H. Produkttemperatur min. 5°C - max. 35°C Untergrundtemperatur min. 7°C - max. 35°C
Spritz Details	Düsentyp Graco 719 Ausgangsdruck 14.7 - 17.7 MPa Verdünnung 0 - 7% (by volume)
Ergiebigkeit	16,3 m ² /l (theoretical)
empf. Trockenfilmstärke pro Anstrich	Nass (µm) 61 trocken (µm) 30
Untergründe	GFK, Holz, Stahl; Aluminium nur in Verbindung mit Seajet 117
Voranstrich für	Kann auf gut geschliffene und festsitzende Beschichtungen aufgetragen werden. Voranstrich für SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT.
Mischen	Vor Gebrauch sorgfältig rühren bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.
Anmerkungen	*Filmschichtdicke und Ergiebigkeit sind abhängig von der Verarbeitungsmethode.

Untergrundvorbereitung

Oberfläche entfetten und reinigen.

Lack in gutem Zustand: zuerst mit Schleifpapier der Körnung P100-P120 schleifen.

Blankes GFK: Mit Schleifpapier P100-P120 anschleifen und abschließend reinigen.

Tragen Sie je nach Beschaffenheit des Untergrundes 1 bis 2 Schichten SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT auf.

Stahlrümpfe: Sandstrahlen auf SA 2½ oder Handschleifen mit P100-P120.

Tragen Sie 2 Schichten SEAJET 117 auf, gefolgt von 2 Schichten SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT.

Aluminium: Tragen Sie eine Schicht SEAJET 017 auf, gefolgt von 2 Schichten SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT, gefolgt von der Deckschicht.

Rohes Holz: Schleifen mit Schleifpapier der Körnung P100-P120 im Winkel von 45° zur Faser.

Entfetten mit dünnerem Wischen. Dann 3-4 Schichten SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT auftragen.

Nach Auftragen des Primers kann der Decklack aufgetragen werden



SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT

Trocken- / Überarbeitungszeit

Temperatur	Trockenzeiten (bei DFT 30 µ)	Überstreichintervall (bei DFT 30 µ)	Induction time	Pot life	Dry to launch	Remarks
5 °C	Staubtrocken: 6 Stunden Trocken 24 Stunden	Min.: 48 Stunden Max.: 120 Tage	-	-	-	-
10 °C	Staubtrocken: 3 Stunden Trocken 14 Stunden	Min.: 30 Stunden Max.: 100 Tage	-	-	-	-
20 °C	Staubtrocken: 1,5 Std. Trocken 7 Stunden	Min.: 20 Stunden Max.: 90 Tage	-	-	-	-
30 °C	Staubtrocken: 45 min Trocken 4 Stunden	Min.: 16 Tage Max.: 60 Tage	-	-	-	-

Anmerkung: Trockenzeiten und Überarbeitungsintervalle erhöhen sich mit der Erhöhung der Filmschichtstärke. Vor der Überarbeitung überprüfen Sie bitte ob der Film durchgetrocknet ist.

Allgemeine Information

Lagerung

Lagerung in trockenen, kühlen und gut durchlüfteten Räumen ohne Sonneneinstrahlung. Behälter müssen fest verschlossen sein. Vorsichtig handhaben.

Transport

Das Produkt während des Transports in einem sicher verschlossenen Behälter transportiert werden.

Lagerfähigkeit

Mind. 3 Jahre bei 20°C

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Zusätzliche Information

Weitere Informationen finden Sie auf www.seajetpaint.com

Sicherheitshinweise

Sicherheitsmaßnahmen und zusätzliche Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt von Chugoku Paints B.V., das auf Anfrage verfügbar ist.

Mindest-Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Farben sind:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation.
- Vermeiden Sie Hautkontakt und Inhalation von Sprayaustaub.
- Wenn das Produkt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife ab. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Da das Produkt entflammbare Materialien enthält, halten Sie es bitte von Funken und offenen Flammen fern. Rauchen sollte im Arbeitsbereich verboten sein.

Haftung

Daten, Spezifikationen, Anweisungen und Empfehlungen, die in diesem Datenblatt gegeben werden repräsentieren Testergebnisse oder Erfahrungen, die unter bestimmten, kontrollierten Umständen gemacht wurden. Ihre Exaktheit und Vollständigkeit unter den jeweiligen Verarbeitungsbedingungen wird nicht garantiert und muß vom Anwender überprüft werden. Alle Rechtsverhältnisse der Chugoku Paints B.V. werden durch die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku Paints B.V. geregelt, die in neuester Fassung beim Amtsgericht in Rotterdam hinterlegt sind und auf Anfragen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Chugoku Paints B.V. lehnt ausdrücklich die Anwendbarkeit jeglicher anderer Allgemeiner Bedingungen ab, die ihre Geschäftspartner verwenden mögen. Ausschließlicher Gerichtsort: Zuständiges Gericht in Rotterdam. Einige Produkte wurden speziell geändert, um den besonderen europäischen Anforderungen in Bezug auf europäische, nationale und lokale Regularien bzw. auf spezielle Anwendungsvorschriften zu entsprechen. Daraus resultierend können physikalische Eigenschaften in den europäischen TDS von denen der japanischen TDS abweichen.